



## BARNIZ SUELOS

### 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### Clase de producto

XYLAZEL BARNIZ SUELOS es un barniz con acabados brillante y satinado de dispersión acuosa de un copolímero uretano-acrílico de un componente, altamente resistente a la abrasión y los productos químicos.

#### Garantía de Calidad

XYLAZEL, S.A. garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

#### Características

- Alto brillo y gran transparencia.
- Alta dureza y resistencia a la abrasión y los impactos.
- Rápido secado (1 hora).
- Protege a la madera contra las manchas, el polvo, el alcohol, los detergentes, los aceites y otros productos químicos domésticos agresivos.
- Fácil aplicación con pincel, brocha, rodillo o pistola.
- Débil olor, sin disolventes molestos.
- Fácil cuidado y mantenimiento.

#### Campos de aplicación

Para todo tipo de maderas en interior donde los requerimientos de resistencia a la abrasión y al impacto sean muy elevados: suelos de madera y corcho, puertas, marcos de ventanas, barandillas, rodapiés, muebles, escaleras etc.

#### Tonos de Color

XYLAZEL BARNIZ SUELOS es Incoloro y muy transparente. Con acabados brillante y satinado.

Tamaños de Envases 750 mL y 4 L

### 2. DATOS TÉCNICOS

Densidad a 20°C: aprox. 1,03 ± 0,02 g/mL

Viscosidad DIN a 20°C : 40-50 s.

Abrasión Taber CS17/500 ciclos/INTA 160286: 23 mg

#### Secado

Secado al tacto aprox. 1 hora.

El secado para repintar a partir de aprox. 3 horas.

El secado para pisar a partir de 8 horas.

El endurecimiento total del recubrimiento tiene lugar al cabo de unos días.

La colocación de muebles y alfombras no debe hacerse antes de 48 horas.

El tipo de madera y las condiciones climáticas pueden cambiar los tiempos de secado.

### 3. MODO DE EMPLEO

#### Preparación del soporte

Sobre madera nueva:

Las superficies de madera nueva a barnizar han de estar secas y limpias.

Para un mejor acabado, conviene lijarlas antes de aplicar XYLAZEL BARNIZ SUELOS.

Se aplica el producto sin diluir. Después de 3 horas aprox. se puede aplicar la segunda mano.

El número de manos depende del acabado que se quiera obtener. Con una tercera mano se alcanza un mayor brillo.

Entre mano y mano, conviene lijar la superficie y limpiar el polvo.

Sobre barniz viejo:

Antes de aplicar el barniz, debe lijarse la superficie. El lijado debe ser vigoroso, para eliminar suciedad, grasas, ceras y obtener una superficie más adherente.

Aunque la adherencia que así se consigue con la mayoría de barnices es buena, con barnices viejos desconocidos es conveniente antes de aplicar hacer una pequeña prueba de compatibilidad.

Sobre barnices de urea no se han visto problemas de aplicación, pero, por ser éstos sensibles al agua, es conveniente hacer un ensayo previo.

Rendimiento

10 - 15 m<sup>2</sup> /l por mano, dependiendo del grosor de capa que se quiera dar.

#### Aplicación

El producto puede ser aplicado a brocha, pincel, rodillo de pelo corto y pistola.

#### Limpieza de útiles

Agua y jabón.

### 4. INDICACIONES ESPECIALES

#### Almacenamiento y manipulación

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5°C, ni superiores a 30°C.

En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.

Evitar que el producto alcance los cursos de agua.

El producto es irritante para los ojos y la piel según el "Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (R.D. 255/2003)".

5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo.

Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales.

Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



+34 986 343424

+34 93 2412424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

**Norte:** Gándaras de Prado, s/n  
Tel. 986 34 34 24  
Fax 986 34 62 40  
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

**Levante:** C/ Pascual y Genís 10, 4º D  
Tel. 96 394 10 54  
Fax 96 394 10 78  
46002 VALENCIA

**Nordeste:** C/ Muntaner, 198-200  
Tel. 91 241 24 24  
Fax 93 241 25 39  
08036 BARCELONA

**Centro:** C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7  
Tel. 91 673 11 11  
Fax 91 673 86 93  
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n  
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)  
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40

www.xylazel.com

