



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional. 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

FICHA TÉCNICA

LASUR AL AGUA

DESCRIPCIÓN:

Lasur poro abierto base agua para la protección y decoración de la madera.

USO RECOMENDADO:

Especialmente recomendado para cualquier tipo de construcciones de madera, Chalets, barandillas, ventanas, puertas, cercas, mesas y bancos de jardín, vigas, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Producto al agua, ecológico y sin olor
Acabado poro abierto y altamente decorativo
Aplicación Interior-Exterior
Contiene filtros solares para la protección de luz UV.
Resalta el vetado de la madera sin cambiar su aspecto natural.

Alta resistencia agente atmosféricos y luz solar

Fácilmente aplicable y repintable con solo lijado superficial

Su acabado poro abierto le confiere excelentes propiedades de transpiración de la madera lo que evita que se descascarille o agrietarse.

No cuartea
Acabado liso y sedoso

DATOS TÉCNICOS:

Aspecto:	Líquido
Acabado:	Satinado Mate
Color:	Incoloro carta colores
Peso específico:	1.010-1.040g/l
% Sólidos en peso:	18±2
Viscosidad :	65±5 KU
Cov's :	Máx.: 130 g/l

APLICACIÓN:

Método:	Brocha, Rodillo o Pistola
Rendimiento:	12– 16 m ² /litro por capa (según condiciones de la madera)
Secado tacto a 20°C:	1-2 horas
Repintado:	12 horas
Dilución:	Agua (Producto listo al uso)
Limpieza:	Agua
Condiciones:	Máximo 85% de humedad relativa Temperatura de aplicación: 5 - 35°C No aplicar con riesgo de lluvias No aplicar a pleno sol Evitar humedades elevadas y zonas con previsión de rocío.



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional. 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y ESQUEMA RECOMENDADO:

Sobre madera nueva, se recomienda aplicar una mano abundante de MACYFOND al agua o Barniz Fondo Protector para fondear la madera. Con este conseguiremos una mejor protección frente a la luz UV y a los agentes presentes en la madera. Aplicar Lasur al agua respetando los tiempo de secado. Se aconseja lijar entre capa y capa para conseguir el aspecto deseado.

En maderas ya tratadas con este tipo de producto, en las que se desee restablecer el color, sólo debe efectuarse un ligero lijado de la superficie y aplicar tal como se ha indicado en el párrafo anterior.

OBSERVACIONES:

No aplicar sobre soportes mojados.

Aplicar el Macyfond Lasur al agua sin diluir o Barniz Fondo Protector, mediante brocha, pistola o rodillo. Los mejores resultados se obtienen aplicando posteriormente una mano de lasur con previo lijado de la superficie.

En todos los casos la humedad de la madera ha de ser inferior al 15%.

Agitar muy bien el contenido del envase antes de su uso mediante agitación manual o mecánica y una vez abierto durante la aplicación.

Estirar bien el producto para conseguir una buena uniformidad de color. En función de la absorción de la madera y del rendimiento aplicado los tonos pueden diferir mucho. A mayor numero de capas aplicadas se irá incrementado la tonalidad.

El tiempo de secado dependerá de las condiciones ambientales durante la aplicación y secado.

A partir de la fecha de fabricación ,la caducidad es de 3 Años sin abrir el envase original. Los envases empezados pueden ser susceptibles de caducidades menores.

Almacenar en lugares con temperaturas comprendidas entre 5-35°C. Evitar la exposición de los envases directamente al sol y preservar de las heladas.

Mantener el producto en envases originales cerrados, mientras no se estén usando.

Consultar fichas técnica del producto acabado y los fondos antes de la aplicación.

No diluir más de lo recomendado en esta Ficha Técnica.

SEGURIDAD:

Producto al agua, es fundamental la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir las exigencias de la legislación nacional o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambiente. En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. Consultar la ficha de seguridad.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.