



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

FICHA TÉCNICA

PINTURA PISCINAS CLOROCAUCHO AL DISOLVENTE

DESCRIPCIÓN:

Pintura de naturaleza acrílica y clorocaucho al disolvente para la decoración e impermeabilización de piscinas.

USO RECOMENDADO:

Especialmente recomendado como pintura protectora y decorativa para piscinas de hormigón y cemento. Sobre piscinas de fibra de poliéster será necesario previa imprimación. Eventualmente puede aplicarse sobre soportes minerales previo ensayo de adherencia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Producto al disolvente
Pintura monocomponente
Aplicación Exterior
Alta resistencia al agua y a la luz.
Excelentes propiedades de aplicación
Acabado liso y satinado
Muy impermeable al agua
Gran dureza y flexibilidad.

DATOS TÉCNICOS:

Aspecto:	Liso y Satinado
Color:	Azul y blanco
Peso específico:	1.480±0.03g/l
Volumen sólidos:	47±2%
Viscosidad:	85±5 KU
Punto inflamación:	34° C
COV:	500 g/litro

APLICACIÓN:

Método:	Brocha, Rodillo y Pistola
Rendimiento:	4– 6m ² /litro por capa
Espesor recomendado:	50-40 micras secas por capa
Secado tacto a 20°C:	30-60 minutos
Repintado:	8-24 horas
Total para llenado piscina:	15 días.
Dilución:	Disolvente 209 o Disolvente Universal Primera capa: 10%, Segunda capa: 5% máximo.
Limpieza:	Disolvente Limpieza Macy
Condiciones:	Máximo 85% de humedad relativa Temperatura de aplicación: 5 - 35°C No aplicar con riesgo de lluvias No aplicar a pleno sol Evitar humedades elevadas y zonas con previsión de rocío.



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y ESQUEMA RECOMENDADO:

Hormigón o cemento nuevo: Dejar secar el hormigón un mínimo de 30 días. Si aparecen lechadas de cal neutralizar con una solución de aguafuerte al 5%. Aclarar con agua y dejar secar. Se recomienda aplicar una capa de fijador MACYFIX, diluido un 50% con disolvente universal. Aplicar una primera mano diluida al 10% con disolvente 209 y la segunda con un máximo de un 5% de disolvente. Aplicación a rodillo preferentemente con las diluciones aconsejadas.

Sobre superficies ya pintadas, proceder a eliminar la pintura mal adherida. Se recomienda aplicar una capa de MACYFIX, diluido un 20% con disolvente universal con función consolidante de posibles desprendimientos. Posteriormente aplicar dos manos de pintura con las diluciones anteriormente reseñadas.

Piscinas de Fibra de Poliéster: muy importante lijar la superficie hasta matizarla. A continuación limpiar con agua fuerte al 5%. Aclarar con agua y dejar secar. Aplicar IMPRIMACION EPOXI SUELOS, como capa intermedia de adherencia, antes de las 24 horas, a ser posible con la imprimación en mordiente aplicar la primera capa de acabado Pintura Piscinas Clorocaucho al disolvente. Se recomienda un mínimo de dos capas de acabado. Se recomienda para llenar la piscina un secado de 15 días.

Sobre otro tipo de soportes consultar con el departamento técnico.

OBSERVACIONES:

La caída de pastillas de cloro directas sobre la pintura pueden acarrear pérdida de color y ennegrecimiento de la pintura.

Contiene un conservante para el control del crecimiento de algas (contiene DIURÓN CAS: 330-54-1)

Debe prestarse mucha atención en los trabajos de preparación de superficies. La superficie antes de aplicar el producto deber estar seca y perfectamente limpia de contaminantes.

En trabajos de mantenimiento sobre superficies pintadas en mal estado, deberán eliminarse completamente el material desconchado y aplicar una capa de fijador consolidante como MACYFIX. Si la superficie pintada aparentemente, se encuentra en buen estado, se puede aplicar el producto directo con la dilución recomendada.

No aplicar sobre soportes húmedos o en superficies contaminadas con salitre.

Homogeneizar mediante agitación mecánica o manual muy bien el contenido del envase.

El tiempo de secado, repintado y endurecimiento dependerá de las condiciones ambientales durante la aplicación y secado.

La vida de almacenaje en stock es superior a 3 años en condiciones de almacenamiento normales. Los envases abiertos o diluidos el tiempo se reduce ostensiblemente.



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional. 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

Evitar la aplicación en las horas centrales del día, el soporte a pintar no debe superar los 20-25°C.

Almacenar en temperaturas comprendidas entre 10 - 30º C. Evitar la exposición de los envases a fuentes de ignición, exposición directa al sol o temperaturas cercanas a 0º C.

No diluir más de lo recomendado en esta Ficha Técnica.

SEGURIDAD:

Producto al disolvente, es fundamental la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir las exigencias de la legislación nacional o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambiente. En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Utilizar solamente en lugares bien ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información consultar la ficha de seguridad.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.