



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,  
LACAS Y BARNICES  
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800  
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16  
Fax: 0034 967 44 28 19  
E-mail: [macy@pinturas-macy.com](mailto:macy@pinturas-macy.com)  
Web: [www.pinturas-macy.com](http://www.pinturas-macy.com)  
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

## FICHA TÉCNICA

# BARNIZ ANCLAJE

### DESCRIPCIÓN:

Imprimación al agua incolora basada en una emulsión acrílica de partícula fina con alta resistencia a la alcalinidad.

### USO RECOMENDADO:

Cualquier tipo de sustrato de albañilería, tales como hormigón, yeso, cemento, fibrocemento, escayola, etc. Superficies ya pintadas de pintura plástica. Interior-exterior.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Producto libre de disolventes.  
Efecto consolidante.  
Fijador de superficies con restos de pinturas plásticas viejas mal adheridas o superficies con falta de consistencia.  
Regula y homogeneiza la absorción de la superficie con lo que mejora la aplicación de la pintura de acabado.  
Optimiza el rendimiento de la pintura de acabado.  
Cumple la normativa 2004/42/CE referente a los compuestos orgánicos volátiles (COV).

### DATOS TÉCNICOS:

Aspecto: Líquido blanquecino.  
Naturaleza: Acrílica.  
Color: Transparente una vez seco.  
Densidad: 1.000 ± 0.030 kg/l. (según norma ISO 1675)  
Punto inflamación: Ininflamable  
Clasificada grupo g) según Directiva 2004/42/CE, contenido en COV máximo: 30 g/l

### APLICACIÓN:

Método:	Brocha, rodillo o pistola.
Dilución:	Para 1 litro de barniz añadir 5 litros de agua.
Limpieza:	Agua
Número de capas:	1 capa.
Rendimiento:	14 - 18 m <sup>2</sup> /litro según la absorción del soporte.
Secado al tacto:	1 - 3 horas, según condiciones ambientales.
Repintado:	4 - 8 horas, según las condiciones ambientales.
Condiciones:	Máximo 85% de humedad relativa. Temperatura de aplicación: 5 - 35°C. No aplicar con riesgo de lluvias. No aplicar a pleno sol. Evitar humedades elevadas y horas con previsión de rocío.



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,  
LACAS Y BARNICES  
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800  
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16  
Fax: 0034 967 44 28 19  
E-mail: [macy@pinturas-macy.com](mailto:macy@pinturas-macy.com)  
Web: [www.pinturas-macy.com](http://www.pinturas-macy.com)  
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y ESQUEMA RECOMENDADO:

Eliminar restos de grasas o ceras que puedan estar presentes sobre la superficies. Las superficies de hormigón eliminar lechada de fraguado, eflorescencias, sales solubles, polvo, grasa, desmoldeantes y otros contaminantes mediante procedimiento mecánicos o manuales. Es importante que la superficie a tratar esté limpia, seca y exenta de polvo antes de la aplicación.

En el caso de superficies de hormigón deben estar correctamente fraguadas, dejar secar al menos 30 días. Si la superficie es muy lisa para generar una superficie favorable para la aplicación de la pintura lavar primero con ácido clorhídrico diluido al 50% con agua dejar actuar unos minutos y aclarar con agua, dejar secar 24 horas.

Si la pintura se encuentra en mal estado, descascarillada o presenta zonas ampolladas habrá que sanear raspando y lijando por último limpiar el polvo antes de aplicar el fijador.

Aplicar una primera mano de BARNIZ ANCLAJE diluido con 5 partes de agua por 1 de barniz, dejar secar 6 horas a 20°C.

### OBSERVACIONES:

Se utilizará:

1. Como tratamiento preventivo de paredes ya pintadas en las que la calidad y la cantidad de capas de pintura aplicada con anterioridad se desconoce. Se recomienda realizar un test de idoneidad ya que en ciertos materiales de baja calidad se podría producir un desprendimiento total de las capas de pintura, valorando siempre los resultados en una vez el producto esté seco.
2. Como tratamiento curativo, en caso de aparición de desconchados en las paredes debidos a pinturas mal adheridas al soporte. Para ello, lo primero que se hará será eliminar con un cepillo o espátula, toda la capa de pintura y proceder como en el caso de superficies nuevas.
3. Como fijador de superficies de yeso pulverulento o muerto.

Este producto se puede aplicar al interior y exterior. En el caso de la existencia de humedades se recomienda nuestra SELLADOR ANTIHUMEDAD - ANTISALES.

No aplicar sobre soportes mojados.

Homogeneizar muy bien el contenido del envase antes de su uso mediante agitación manual.

Almacenar en lugares frescos y secos. Evitar la exposición de los envases a temperaturas cercanas a 0°C o su exposición directa al sol.

### SEGURIDAD:

Producto al agua, no requiere ninguna precaución especial para su manipulación, es fundamental la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir las exigencias de la legislación nacional o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambiente. En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Utilizar solamente en lugares bien ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información consultar la ficha de seguridad.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades. Esta versión anula las anteriores.